

codex®

LEPIDLO S VYSOKOU EFEKTIVITOU  
PŘI VYSOKÉ KVALITĚ

# CODEX POWER CX 14



# VŠESTRANNÉ A EFEKTIVNÍ

Lepidlo pro tenké a střední lože codex Power CX 14 se vyznačuje extra dlouhou otevřenou dobou s možností korekce. Tloušťka maltového lože až 15 mm umožňuje efektivní použití pro širokou škálu aplikací: projektová oblast, obytné, obchodní a průmyslové prostory.



## Technická data

Doba skladování	12 měsíců
Teplota při zpracování	+5 °C – +30 °C
Množství vody/ záměsová voda	0,26 litru na kg 6,5 l / 25 kg pytel
Doba zpracování	ca 5 – 6 hodin*
Doba kladení po	ca 30 minut*
Doba zrání/Pochůzná	ca 24 hodin*
Možnost plného zatížení po	ca 72 hodinách*
Spárování po	ca 24 hodinách*
Konečná pevnost po	ca 28 dnech*
Ideální teplota pro zpracování	+10 °C až +25 °C
Spotřeba	1.8 – 3.4 kg/m <sup>2</sup>

\*Při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu.

## Vhodné pro:

- jemné a hrubé keramické obklady a dlažba
- kamenina, klinker
- jemné kameniny ve vnitřních prostorách
- krytina z přírodního kamene odolná proti deformaci a zbarvení

## Flexibilní s nízkým propadem

Lepidlo codex Power CX 14 je pro běžnou tloušťku maltového lože až 15 mm. Je vhodné pro vyrovnání malých nerovností v podkladu. Tloušťku maltového lože v malých plochách lze zvětšit až o 20 mm. Díky své stabilní konzistenci je ideální pro obklady stěn, je pochůzná už po 24 hodinách.

### VÝHODY

- **Dlouhá doba zpracování**  
Efektivní práce šetřící čas a materiál, méně časté nebo žádné vícenásobné míchání
- **Pro vyrovnání nerovností do 20 mm**  
Duální funkce. Není nutná žádná další stěrkovací hmota pro úpravu nerovných podkladů
- **Nastavitelná konzistence**  
podle preferencí aplikátora nebo podmínek instalace
- **Výborná stabilita na stěně**
- **Vhodný pro pokládku velkých ploch**  
Vysoce ekonomický
- **Vhodný pro vytápěné podlahové plochy**



**codex GmbH & Co. KG** | A company of Uzin Utz Group

**DE** | codex GmbH & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm  
Telefon +49 731 927093-0 | Telefax +49 731 927093-190  
info@codex-x.de | www.codex-x.de

**CZ** | Uzin Utz Česká republika s.r.o. Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9  
Telefon +420 283 083 314  
codex.cz@uzin-utz.com | www.codex-x.cz