Technický list výrobku

Akrylová těsnící hmota

CODEX STRUKTURACRYL

Akrylová utěsňující hmota s jemnozrnnou omítkovou strukturou, připravená k použití, přetíratelná

OBLASTI POUŽITÍ:

Přetíratelná, k použití připravená, plasticky tvarovatelná akrylová těsnící hmota s povrchem vzhledu omítky.

Vhodná ke spárování jemným stlačováním a tažením požadovaných ukončovacích a pohybových spár v omítkových plochách a stejně tak i při opravách trhlin a poškození ve strukturovaných omítkách.

Použitelná na spáry ve stěnách a stropech, stavebních dílech, okenních rámech a parapetech ve vnitřním a venkovním prostředí.

LEED: Splňuje požadavky LEED v IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials – Adhesives and Sealants (LEED v4)

VHODNÁ PRO:

- bytové, komerční a průmyslové objekty
- ukončovací spáry u desek a stěn
- okenní rámy a parapety
- dveřní zárubně, stavební díly
- spáry v dřevěných podlahách před stěrkovacími pracemi

VHODNÁ NA:

- omítku
- zdivo, cihly
- dlaždice, klinkery
- beton a porobeton
- sádrovláknité a sádrokartonové desky
- vyztužený cement
- dřevo, dřevotřískové desky

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- s jemnou omítkovou strukturou
- připravená k použití
- s možností protažení
- pevná
- samolepící
- tvrdnoucí bez pnutí
- UV-stabilní a odolná stárnutí
- lze přetahovat omítkou a natírat

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	kartuše
Velikost balení	310 ml
Skladovatelnost	24 měsíců
Barva	bílá
Min. teplota při zpracování	+ 5 °C až + 35 °C
Ideální teplota při zpracování	+ 10 °C až + 25 °C
Odolnost teplotám	- 25 °C až + 80 °C
Vytvrzení	ca 1 mm/den*
Zachycení pohybu	12,5 %

*při 23 °C a 50 % rel. vzduš. vlhkosti.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

codex | A brand of Uzin Utz
DE | codex Gmbh & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | Tel +49 731 927093-0 | Fax + 49 731927093- 190 | info@codex-x.de | www.codex-x.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.codex-x.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | SK - 01 001 Žilina | Telefón +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 E-mail: objednavky@ha-uz.sk | intern et: www.ha-uz.sk

CODEX STRUKTURACRYL

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Přídržné plochy musí být suché, nosné, bez prachu a bez mastnoty. Při sanačních pracích se musí staré utěsňující hmoty, stejně tak i zbytky barev a nenosných vrstev úplně odstranit. Spáry se vyplní rozměrově vhodnou výplňovou hmotou (např. PE - kulatou šňůrou, PE - fólií) bez možnosti připojit ji ve třech směrech.

Pro zamezení znečištění, příp. k dosažení kvalitní spáry, doporučujeme okraje spáry překrýt při spárování lepící páskou.

Dodržujte informace z technických listů produktů, které zároveň používáte.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 4505 / STN 74 4505!

ZPRACOVÁNÍ:

1. kartuši odříznout nad úrovní závitu, našroubovat trysku a podle tloušťky spáry ji odříznout.
2. utěsňující hmotu natlačit bez bublin do spáry s dobrým smočením stěn spáry.
3. vyplněnou spáru před vytvořením zavadlého povrchu (asi 15 minut) vyhladit vhodným nářadím s přidáním malého množství vody. Eventuálně použitou lepící pásku odstraňte před povrchovým vytvrzením hmoty, aby se zamezilo roztržení spáry.
4. nářadí a znečištěné plochy očistit v čerstvém stavu vodou. Ve vytvrzeném stavu lze odstanit pouze mechanicky.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Skladovat v chladnu a chránit před mrazem. Otevřené balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- Nejlépe zpracovatelné při 10 °C – 25 °C. Vytvrzení probíhá odebíráním vody z okolí. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu tedy zkracují dobu vytvrzování.
- Protože vytvrzování codex Strukturacryl probíhá odebíráním vody z okolí, může u citlivých přírodních kamenů dojít působením vlhkosti k probarvení okrajů. Proto je nutné u krytin z přírodních kamenů provést na skrytém místě zkušební spárování.
- Hmoty a podklady, které obsahují bitumen mohou způsobit zabarvení codex Strukturacryl.
- Nepoužívat v místech, kde se může vyskytovat stojící voda.
- Pro silně zatížené pohybové nebo tlakem zatížené ukončovací a pohybové spáry použít codex Produkty odpovídající aktuálnímu přehledu výrobků codex.
- Hlubší spáry vyplnit předem PE-šňůrou bez pórů.
- Okraje spár opatřit pro čistou práci např. samolepícími páskami, lepící pásky však ihned po vyhlazení odstranit.
- Až do plného vytvrzení a proschnutí spár chránit spáry před znečištěním a působením vody.
- Z důvodů existujícího množství barev a laků doporučujeme provést důkladnou zkoušku, aby se vyloučily změny při aplikacích.
- Zcela přetřené utěsňovací spáry mohou být náchylné k pohybu spáry, kdy nanesená barva zcela přebírá funkci utěsňující hmoty.
- Mimo všech případných norem, směrnic a návodů doporučujeme dbát zvláště na:
  - ZDB-návody: pohybové spáry v krytinách z dlažby a desek
  - IVD-směrnice čís. 3

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Akrylátová utěsňující hmota na vodní bázi.
- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Akrylátová utěsňující hmota na vodní bázi. Bez rozpouštědel. Není zápalná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabránit kontaktu s očima. Při zpracování se obecně doporučuje větrání pracovního prostoru. V suchém stavu je fyziologicky a ekologicky nezávadný.

LIKVIDACE:

Nedovolte, aby se výrobek dostal do kanalizace, odpadních vod nebo do půdy. Plastové obaly s tekutými zbytky jsou zvláštním odpadem, prázdné obaly nebo obaly se zaschlými zbytky jsou stavebním odpadem.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce obkladu. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na naší domovské stránce na www.codex-x.cz | 02.2024