Technický list výrobku

Montážní beton

CODEX X-TERRA TURBO

Rychle vytvrzující montážní a fixační beton

OBLASTI POUŽITÍ:

Velmi rychle tuhnoucí, univerzálně použitelný montážní beton pro upevnění plotových sloupků, zahradních plotů, rámů bran, sušáků na prádlo atd.

Pro výrobu malých, staticky nevýznamných základů, např. pro zahradní grily, zahradní lavičky atd. Zpracování bez míchání, pouze navlhčením vodou.

VHODNÝ PRO:

- plotové sloupky, zahradní ploty
- rámy dveří
- sušáky na prádlo
- značky
- rychlé upevnění ohraničení záhonů a obrubníků
- menší základové konstrukce, např. pro zahradní gril a zahradní lavečky
- pro venkovní použití

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- rychle vytvrzující
- není třeba míchat
- největší zrno 8 mm

TECHNICKÁ DATA:

druh balení	papírový pytel
velikost balení	25 kg
skladovatelnost	12 měsíců
barva	šedá
ideální teplota pro zpracování	+5 °C až + 30 °C
množství vody / záměsová voda	ca 3,5 litru/25 kg
doba zpracování / doba zpracovatelnosti	ca 15 minut*
plné mechanické zatížení	po ca 28 dnech*
Plná zátěž	po ca 24 hodinách*
spotřeba	25 kg dá k dispozici ca 13 l čerstvé malty

*při 20 °C a 50 % rel. vzduš. vlhkosti.

TURBO schnell-erhärtend

codex | A brand of Uzin Utz
DE | codex Gmbh & Co. KG | Heuweg 5/1 | 89079 Ulm | Tel +49 731 927093-0 | Fax + 49 731927093- 190 | info@codex-x.de | www.codex-x.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.codex-x.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | SK - 01 001 Žilina | Telefón +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 E-mail: objednavky@ha-uz.sk | intern et: www.ha-uz.sk

CODEX X-TERRA TURBO

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být dostatečně nosný pro plánované sloupky a stavební prvky a v případě potřeby musí být zhutněn. Základy musí být mrazuvzdorné.

Vykopejte dostatečně dimenzovanou jámu v zemi. Odstraněný travní drn zajistěte pro pozdější pokládku.

ZPRACOVÁNÍ:

1. Důkladně navlhčete boční plochy a dno.
2. Umístěte sloupky nebo podobné prvky do otvoru v zemi a vyrovnejte je.
3. Nasypte suchý codex X-Terra Turbo do otvoru v zemi do výšky 20 cm a navlhčete suchou maltu uvedeným množstvím vody.
4. U hlubších otvorů opakujte postup popsaný v bodě 3.
5. Po vsáknutí vody povrch zhutněte a případně vyhlaďte.
6. Tvrzení začíná po cca 5 minutách, poté již není možné provádět opravy.
7. Po ca 24 hodinách je tvrzení natolik pokročilé, že lze zatížit sušáky na prádlo atd. Hrací zařízení, brány a jiné silněji zatěžované konstrukční prvky lze zatížit po cca 7 dnech.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- skladujte v chladu a suchu. Otevřené nádoby pevně uzavřete a obsah rychle spotřebujte.
- chraňte před příliš rychlým vysycháním a povětrnostními vlivy, jako je slunce, vítr, přívalový déšť a mráz.
- nižší teploty prodlužují, vyšší zkracují uvedené hodnoty.
- během doby tuhnutí chraňte před slunečním zářením, průvanem, mrazem, přívalovým deštěm a příliš vysokými (+30 °C) a příliš nízkými (+5 °C) teplotami.
- nepoužívejte pro konstrukční prvky podléhající normám a statickému zatížení.
- při provádění prací je třeba dodržovat příslušná doporučení, směrnice, normy a předpisy, jakož i obecně uznávané technické zásady.

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Nízký obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

SLOŽENÍ:

Speciální cementy, minerální příměsi, redispergovatelné polymery a aditiva.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Obsahuje cement, malý obsah chromanu podle EU-VO 1907/2006 (REACH). Cement reaguje s vlhkostí silně alkalicky, proto zabránit kontaktu s pokožkou a očima, případně ihned opláchnout vodou. Při podráždění pokožky a kontaktu s očima vyhledat lékaře. Nosit ochranné rukavice. Při rozmíchávání nosit ochrannou masku proti prachu. Ve vytvrzeném, vyschlém stavu fyziologicky a ekologicky nezávadný.

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Vyprázdněné, neprášící papírové obaly jsou recyklovatelné. Zbytky výrobku shromáždit, rozmíchat s vodou, nechat vytvrdnout a zlikvidovat jako stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce obkladu. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na naší domovské stránce na www.codex-x.cz | 02.2026